




BESCHREIBUNG

ONDULINE BFX® ist eine kalt verarbeitbare, selbstklebende Dachbahn mit einer widerstandsfähigen Aluminium-Deckschicht und außergewöhnlicher Klebkraft. Die Anwendung ist einfach, schnell und sicher. Die Aluminium-Beschichtung bietet hervorragenden Schutz vor UV-Strahlen und anderen Umwelteinflüssen und sorgt für eine langanhaltende Leistung.

ANWENDUNG

- Nebengebäude, Anbauten, Schuppen, Unterstände, Lagergebäude, Freizeithäuser, Garagen, Scheunen, Carports, Terrassen, Spielhäuser, Ställe, Gartenbüros

VORTEILE

- perfekt für Flachdach
- Hohe UV- und Farbbeständigkeit
- Kein Schweißen, Kalt-Selbstklebend
- Rissüberbrückend
- Reißfest

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	5
Artikel Breite (m)	1
Toleranz in der Artikel-Breite	± 1 %
Artikel Stärke (mm)	1,5
Toleranz in der Artikel-Stärke	± 0.3 mm
Netto-Gewicht (kg/qm)	1,866

PRODUKTLISTUNG

Wasserdichtheit (Klasse)	Methode B : Bestanden
Wasserdichtheit	Methode B : Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	>1500
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥180/≥180 [±20%]
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	NPD
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	-20
Dauerhaftigkeit – Wasserdampf Widerstand (nach künstlicher Alterung)	NPD
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	≥20/≥20

MONTAGE

GARANTIE

10-year waterproofing warranty - See terms and conditions in official documentation



2024-003 SA52
EN 13970:2005

1742 - Baustofflabor Nord GmbH

Zolltarifnummer – HS: 68071000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Für die neueste verfügbare Version konsultieren Sie bitte die Website Ihres Landes onduline.de.